



# XTS 0W40

## DESCRIPTION

Huile 100% synthèse, à base d'additifs de performance de dernière génération, permettant de réduire la friction, éliminant les boues, et optimisant la consommation de carburant. Protection générale assurée.

## APPLICATION

La **XTS 0w40 Bardahl** a une excellente résistance aux cisaillements. Elle est adaptée aux véhicules essence et diesel, de forte cylindrée, injection directe ou indirecte, avec ou sans turbo. Pour tous les types de carburants.

## SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	A3/B4
API	SN/CF
MERCEDES BENZ	229.3 / 226.5
VW	502.00/505.00
BMW	Longlife-01
RENAULT	RN0700/RN0710
PORSCHE	A40

## PROPRIÉTÉS

- ✓ Excellente Stabilité, VI élevé,
- ✓ Préserve le film lubrifiant à haute température,
- ✓ Excellente dispersion et détergence,
- ✓ Démarrage à froid facilité,
- ✓ Excellente résistance au cisaillement.

### SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI  
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - [www.bardahlfrance.com](http://www.bardahlfrance.com)



## DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15°C	Kg/l	0,846
Viscosité -35°C	mPa.s	6000
Viscosité 40°C	mm <sup>2</sup> /s	83,7
Viscosité 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14
Indice de Viscosité		173
Point d'éclair COC, °C	°C	232
Point d'écoulement, °C	°C	-45
Alcalinité TBN	mgKOH/g	10,5
Cendres Sulfatées	%	1,33

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

## RECOMMANDATIONS

**Manipulation** : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

**Stockage** : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 36 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

## RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36141	12 x 1 L
36142	4 x 4L
36143	3 X 5 L
36144	60 L
36147	205 L

### SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI  
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - [www.bardahlfrance.com](http://www.bardahlfrance.com)